

## Sestava pro odeslání vzorku mořící lázně.

- Karton 120 x 117 x 280 mm
- Plastová láhev 108 x 108 x 209 mm
- Plastová láhev 55 x 43 x 74 mm
- Sorbent ve větší plastové láhvi pro případný únik vzorku mořící lázně z malé láhve
- Filamentní páska v šíři 75 mm pro zalepení kartonu

## Při odběru vzorku je potřebné poznamenat tyto informace:

- Délka vany
- Šířka vany
- Výška hladiny při odběru vzorku
- Výška hladiny, kdy je lázeň nově založená

## Parametry zjišťované analýzou mořící lázně:

- Obsah Fe v lázni v g/litr (hranice je 25 g/litr)
- % obsah kyseliny dusičné HNO<sub>3</sub>
- % obsah kyseliny fluorovodíkové HF

Pokud je obsah Fe menší než 25 g/litr, pak se namíchá příslušné množství doostřovací mořící lázně (ne koncentrátu) a provede se doplnění hladiny na stav při založení nové mořící lázně.

